

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

SikaProof® ExTape-150

ЗОВНІШНЯ КЛЕЮЧА СТРІЧКА ДЛЯ НАНЕСЕННЯ НА ШВИ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНОЇ СИСТЕМИ SIKAPROOF A

ОПИС

SikaProof® ExTape-150 - це клеюча стрічка на бутиловій основі для нанесення на шви з зовнішньої сторони та деталізації систем SikaProof® A. Стрічка складається з жовтої плівки-носія та розрізаної захисної стрічки.

ЗАСТОСУВАННЯ

SikaProof® ExTape-150 може використовуватися лише фахівцями, що мають досвід праці з даною технологією.

Герметизація поперчних швів в напусках, зв'язків та деталей у складі систем SikaProof® A та P.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Висока адгезія та здатність до герметизації.
- Легкість та швидкість застосування.
- Розрізана захисна стрічка.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	4 рулони в пакуну. Розмір рулону: Довжина: 20 м, ширина: 150 мм.
Вид / Колір	Верхній шар - жовта стрічка-носіє з бутиловим клеєм. Нижній шар - біла розрізана захисна стрічка.
Термін придатності	24 місяці з дати виготовлення.
Умови зберігання	Матеріали слід зберігати у оригінальному нерозкритому і непошкоджену пакунку у сухих приміщеннях за температури від +5°C до +30°C. Зберігати у горизонтальному положенні. Завжди перевіряйте інформацію на пакунку.
Товщина шару	1,10 мм

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ

Конструкція системи	Складова систем
---------------------	-----------------

- Рулонні мембрани SikaProof® A-05, A-08 або A-12
- Самоклеюча рулонна мембрана SikaProof P-12
- Внутрішня клеюча стрічка для швів SikaProof® Tape-150 A
- Зовнішня клеюча стрічка для швів SikaProof® ExTape-150

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Зовнішня температура повітря

Мінімум +5°C / Максимум +35°C

Температура основи

Температура поверхні : Мінімум +5°C (Див. "Обмеження" для більш детальної інформації).

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ЯКІСТЬ ОСНОВИ

Матеріал наноситься на світло-жовту сторону мембрани SikaProof®. Поверхня має бути суха, чиста, на ній не повинно бути жодних матеріалів, що можуть перешкоджати адгезії. Для більш детальної інформації звертайтеся у технічний відділ Sika®.

МЕТОД / ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

У разі необхідності звертайтеся за додатковою інформацією, зокрема до Рекомендацій з нанесення.

Зніміть розрізану захисну плівку, нанесіть на зовнішню гладку сторону мембрани та міцно притисніть плівку валком.

SikaProof® ExTape-150 використовується у складі системи SikaProof® A для швидкого та безпечного подвійного склеювання швів та зв'язків.

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

- Рекомендації з монтажу SikaProof® A
- Рекомендації з монтажу SikaProof® P

ОБМЕЖЕННЯ

SikaProof® ExTape-150 може використовуватися лише фахівцями, що мають досвід праці з даною технологією.

- Не слід наносити під тривалим дощем чи снігопадом.
- У разі необхідності нанесення за температури нижче +5°C чи під опадами, слід звернутися до технічного центру Sika® за більш детальною інформацією, адже за певних умов таке нанесення є можливим.
- SikaProof® ExTape-150 не має постійної стійкості до опадів та до ультрафіолетового випромінювання, через що не слід наносити матеріал на поверхні, що постійно знаходяться під їх дією.
- На SikaProof® ExTape-150 слід нанести захисний шар щонайшвидше, але не більше як за 90 днів з моменту нанесення.

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) NO 1907/2006 - REACH

Цей продукт є статтею, визначеною у статті 3 Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH). Він не містить речовин, які призначаються для виходу зі складу в нормальних або обґрунтовано передбачуваних умовах використання. Паспорт безпеки згідно статті 31 того ж положення не потрібен, щоб вивести продукт на ринок, транспортувати або використовувати його. Для безпечного використання дотримуйтесь інструкцій, наведених у цьому паперовому носії даних. Опираючись на наші поточні знання, цей виріб не містить SVHC (речовин, що представляють особливу стурбованість), як зазначено у Додатку XIV Регламенту REACH, або в списку кандидатів, опублікованих Європейським Агентством з хімічних речовин у концентраціях понад 0,1%.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може вини-

кнуті через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua



Технічна карта матеріалу
SikaProof® ExTape-150
Жовтень 2019, Версія 01.01
020704210220000002

SikaProofExTape-150-uk-UA-(10-2019)-1-1.pdf

