

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

SikaProof® P-1200

РУЛОННА ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА МЕМБРАНА ДЛЯ ПІДВАЛІВ ТА ПІДЗЕМНИХ СПОРУД

ОПИС

SikaProof® P-1200 - еластична гомогенна рулонна гідроізоляційна мембрана на основі пластичних поліолефінів (ТПО) із особливою текстурою. В системі SikaProof® P-1201 використовується разом з клеєм SikaProof® Adhesive-01 для композитної рулонної гідроізоляції існуючих залізобетонних конструкцій. Тобто, мембрана вкладається на щойно нанесений шар клею. Система монтується без виокристання відкритого вогню чи гарячого повітря на готові залізобетонні конструкції.

ЗАСТОСУВАННЯ

SikaProof® P-1200 може використовуватися лише фахівцями, що мають досвід праці з даною технологією.

Для захисту бетону, захисту від вологи та гідроізоляції підвалів та інших підземних споруд від проникнення ґрунтових вод. Підходить для:

- Залізобетонних стін
- Залізобетонних плит покриття, виступів чи інші конструкцій
- Робіт з розширення/добудови або реконструкції
- Збірних елементів

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Повністю приклеєна до залізобетонної конструкції
- Відсутність міграції води між гідроізоляційною системою та бетонною конструкцією
- Висока еластичність та здатність до перекриття тріщин
- Висока водонепроникність перевірена за різними стандартами
- Легко монтується з повністю проклеєними швами (зварювання не потрібне)
- Не потребує гарячого повітря або відкритого вогню
- Тимчасова стійкість до ультрафіолету протягом виконання будівельних робіт
- Стійка до старіння
- Стійка до агресивних середовищ та газів в природних ґрунтових водах та ґрунтах.
- Може комбінуватись з іншими системами гідроізоляції та герметизації швів Sika

НОРМИ / СТАНДАРТИ

- Еластичні листи для гідроізоляції - Захист від вологи та гідроізоляція підвалу згідно з EN 13967:2012
- Маркування CE та Декларація про відповідність № 85592620
- Сертифікована затвердженням органом №1213 з сертифікації та контролю виробництва
- Сертифікат відповідності нормам виробничого контролю 1213-CPR-065

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування

Рулони SikaProof® P-1200 індивідуально загорнуті в жовту

	поліетиленову плівку	
	Ширина рулону	1,0 м
	Довжина рулону	20 м
Вид / Колір	Світло-жовта рулонна мембрана із спеціальною текстурою на внутрішній стороні.	
Термін придатності	18 місяців від дати виробництва за умови зберігання в оригінальній закритій неушкодженій упаковці. Термін придатності дивіться на етикетці.	
Умови зберігання	Продукція має зберігатись в сухих умовах та за температури в діапазоні +5°C...+30°C. Захищайте від прямих сонячних променів, дощу, снігу, криги, вологи, і т.п. Зберігайте в горизонтальному положенні. Не штабелюйте палети з рулонами одна на одну або під палети з іншими товарами при зберіганні чи транспортуванні.	
Ефективна товщина	1,20 мм (-5 / +10 %)	(EN 1849-2)
Маса одиниці площі	1,20 кг/м² (-5 / +10 %)	(EN 1849-2)
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ		
Опір до динамічного удару	≥ 400 мм	(EN 12691, Метод А)
Опір до проростання коренів	Виконано	(CEN/TS 144416)
Міцність на розтяг	Поздовжній напрямок	≥ 12,0 Н/мм² (EN 12311-2)
	Поперечний напрямок	≥ 12,0 Н/мм²
Модуль пружності при розтягу	≤ 60 Н/мм² (±10 %)	(EN ISO 527-3)
Видовження	≥ 450 %	(EN 12311-2)
Опір на розрив (головка цвяха)	Поздовжній напрямок	≥ 135 N (EN 12310-1)
	Поперечний напрямок	≥ 135 N
Вогнестійкість	Клас Е	(EN 13501-1:2000)
Міцність на розтяг після прискореного старіння в лужному середовищі	Виконано	(EN 1847) (28 д / +23 °C) (EN 1928, Метод В) (24 г / 60 кПа)
Довговічність на водонепроникність від старіння	Виконано	(EN 1296) (12 тижнів) (EN 1928, Метод В) (24 г / 60 кПа)
Довговічність на водонепроникність від хімікалій	Виконано	(EN 1847) (28 д / +23 °C) (EN1928, Метод В) (24 г / 60 кПа)
Температура експлуатації	-10 °C мінімум / +35 °C максимум	

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ

Конструкція системи

SikaProof® P-1200 є частиною системи SikaProof® P-1201:

Гідроізоляційна мембрана

SikaProof® P-1200

Клей

SikaProof® Adhesive-01

Зверніться до актуальних Рекомендацій з монтажу системи SikaProof® P-1201 для інформації про сумісні аксесуари та допоміжні матеріали, що застосовуються для відповідних деталей та примикань.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

МЕТОД / ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

SikaProof® P-1200 є частиною системи SikaProof® P-1201 що вкладається на існуючі конструкції. За додатковою інформацією зверніться до актуальної Системної карти та Рекомендацій з монтажу системи SikaProof® P-1201.

ОБМЕЖЕННЯ

- Роботи з монтажу мембрани SikaProof® P-1200 повинні виконуватись тільки тими підрядниками, які пройшли навчання та сертифіковані компанією Sika®.
- Захистіть мембрану SikaProof® P-1200 від механічних пошкоджень одразу після завершення монтажу.
- Мембранну систему необхідно захистити від впливу УФ променів протягом визначеного часу, який залежить від кліматичних умов та географічного положення. За подальшими деталями зверніться до актуальних Рекомендацій з монтажу.
- Мембрана SikaProof® P-1200 не має постійної стійкості до УФ та атмосферного впливу. Її необхідно захистити не пізніше трьох місяців (90 днів) після вкладання.
- SikaProof® P-1200 не можна застосовувати в конструкціях, де мембрана буде постійно знаходитись під атмосферним впливом або впливом УФ променів.

Цей продукт є статтею, визначеною у статті 3 Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH). Він не містить речовин, які призначаються для виходу зі складу в нормальних або обґрунтовано передбачуваних умовах використання. Паспорт безпеки згідно статті 31 того ж положення не потрібен, щоб вивести продукт на ринок, транспортувати або використовувати його. Для безпечного використання дотримуйтесь інструкцій, наведених у цьому паперовому носії даних. Опираючись на наші поточні знання, цей виріб не містить SVHC (речовин, що представляють особливу стурбованість), як зазначено у Додатку XIV Регламенту REACH, або в списку кандидатів, опублікованих Європейським Агентством з хімічних речовин у концентраціях понад 0,1%.

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) NO 1907/2006 - REACH

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умови належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua



Технічна карта матеріалу

SikaProof® P-1200
Жовтень 2019, Версія 01.01
020704210210000020

SikaProofP-1200-uk-UA-(10-2019)-1-1.pdf

