

Separol® - N

Смазка для опалубок

Описание материала

Separol® - N это отделительный материал для опалубок на основе минерального масла с низкой вязкостью и небольшим расходом. Применяется на гладких опалубках.

Применение

Separol® - N используется как физико-химический отделительный материал для опалубок с абсорбирующей и неабсорбирующей поверхностью. При нанесении на опалубку облегчает снятие опалубки и позволяет получить более гладкую поверхность бетона.

Separol® - N должен наноситься тонким слоем при помощи шприца.

Также возможно нанесение при помощи ткани. При этом смазка должна быть нанесена выборочно и равномерно распределена тонким слоем.

Нанесение влажной тканью не рекомендуется.

Характеристики/Преимущества

- Обеспечивает хорошее качество при небольшом расходе материала.
- Высокая эффективность при низкой вязкости.
- Не поддается коррозии.
- Обеспечивает чистое, быстрое и простое отделение опалубки
- Сохраняет свои свойства при повышенных температурах и нагреве опалубки до +70°C.
- Невосприимчив к вибрациям.

Техническое описание

Вид

Состояние/ Цвет

Желтое масло.

Упаковка

Пластиковые канистры	27 л
Стальные бочки	200 л
Контейнеры	900 л

Хранение

Условия и срок хранения

Предохранять от прямых солнечных лучей. Выдерживает температуры до -20°C. Срок хранения минимум 1 год со дня производства при правильном хранении, в невскрытой заводской упаковке.

Технические характеристики

Плотность

0,85 кг/л

Вязкость

35 мПа/с

Способ применения

Расход

Фанера, дерево: ~ 1 л на 22 м²
 Сталь или пластик ~ 1 л на 60 м²

Условия нанесения / Ограничения

Separol® - N наносится неразбавленным при помощи кисти, валика, ткани или распылителем на очищенную, сухую опалубку. Равномерное нанесение тонким слоем обеспечивает безупречную поверхность бетона.
 В течение нескольких часов после нанесения Separol® – N необходимо предохранять от дождя. Для архитектурного бетона рекомендуется 1-2ух часовая фаза обветривания.
 Перед повторным применением материала поверхность опалубки должна быть тщательно очищена.

Рекомендуется произвести предварительные испытания

Замечание

Все технические данные приведены на основании лабораторных испытаний. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам.

Указания по технике безопасности

Для получения информации и консультации относительно безопасности применения, хранения и утилизации химических материалов, пользователи должны обращаться к последней версии технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.

Юридические указания

Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Права собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.



Сика Украина,
 Украина
 03680 г. Киев
 ул. Смольная, 9-Б

Тел.: +380 44 492 94 19
 Факс: +380 44 492 94 18
www.sika.ua
www.sika.com

