

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sika® FastFix-131

МАТЕРІАЛ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ШВІВ ШИРИНОЮ 2–12 ММ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ МОЩЕНИХ ПОКРИТТІВ З БЛОКІВ, ЩО ВИСИХАЄ У ВОЛОГОМУ СЕРЕДОВИЩІ

ОПИС

Sika® FastFix-131 - це суміш для заповнення швів, що висихає у вологому середовищі, спеціально розроблена як матеріал для заповнення швів шириною від 2 до 12 мм. Він підходить для всіх типів каменю, бруківки та блоків.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Sika® FastFix-131 це пісковий матеріал для заповнення швів, призначений для використання на мощених каменем покриттях:

- Під'їзних шляхів
- Пішохідних вулиць
- Садових доріжок, садово-парковому будівництві
- Площах
- Внутрішніх дворах
- Терасах

Sika® FastFix-131 призначений для використання на об'єктах з помірною інтенсивністю дорожнього руху: Пішохідний рух, рух легких транспортних засобів. Він не призначений для того, щоб витримувати навантаження інтенсивного руху транспорту.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Пісок, цемент та спеціальні наповнювачі
Пакування	Мішки по 20 кг
Вид / Колір	Порошок темно-жовтого кольору
Термін придатності	12 місяців від дати виготовлення
Умови зберігання	Зберігати в неушкодженій та закритій оригінальній упаковці, в сухому місці.
Щільність	~1.5 кг/л
Вихід	Залежить від розмірів бруківки, розмірів швів та типу основи. Наприклад : Камені для мощення: 3 мішку вагою 20 кг від 2 до 5 м ² Кам'яні плити для мощення: 3 мішку вагою 20 кг від 10 до 20 м ²
Температура навколишнього повітря	Мінімум 5 °C/ Максимум 30 °C

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Готовий до використання
- Підходить для всіх типів покриття, мощеного з блоків
- Наноситься швидше, ніж при використанні звичайного методу заповнення швів
- Міцно твердіє, під впливом дощу шви вимиватися не будуть
- Стійкий до росту бур'янів та комах
- Не забруднює або не знебарвлює бруківку
- Витримує впливи навколишнього середовища у відповідності з вимогами до мощеної поверхні

Готовність нанесеного матеріалу до використання

Як правило, процес висихання займає 1-2 дні (при температурі 20 °C), хоча час, необхідний для висихання, залежить від температури. При нижчих температурах час висихання буде збільшений. Для повного твердіння матеріал потребує до 28 діб. При температурі 20 °C рух транспорту може бути відкритий через 2 дні.

ІНСТРУКЦІЇ З НАНЕСЕННЯ**ЯКІСТЬ ОСНОВИ / ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ**

Переконайтесь, що матеріал для мощення, який має бути приєднаний, не містить сипкого бруду, мастила, сміття та жиру тощо. Дуже важливо, щоб стикувальний шов мав мінімум 2 мм в ширину та 25 мм в глибину. Попередньо не заповнюйте шви піском. Sika® FastFix-131 наноситься на всю глибину шву.

ПЕРЕМІШУВАННЯ

Матеріал Sika® FastFix-131 готовий для використання. Через властивості матеріалу Sika® FastFix-131, під час транспортування може виникнути деяке осідання вмісту мішку. Ще раз перемішайте сухий матеріал перед використанням. Відкиньте будь-які дрібні шматочки і не додавайте зайвий пісок до сухого матеріалу.

НАНЕСЕННЯ

Перед нанесенням рекомендується виконати невелике випробування на непомітній ділянці або на обрізках матеріалу для мощення.

Використовуйте у невеликих, контрольованих кількостях та уникайте поширення на великій площі. Заметіть матеріал у шви, переконавшись у тому, що кожен шов заповнений повністю.

Якщо до затвердіння очікується дощ, поверхня має бути захищена, щоб забезпечити гладке фінішне покриття.

Негайно зметіть будь-який надлишок матеріалу, оскільки після висихання його може бути важко видалити.

Ущільніть шви, використовуючи вібраційну плиту або просту планку з дерева та молоток.

Ретельно пролийте шви з гнучкого шлангу з встановленим розпилювачем, або із садової лійки, оснащеної насадкою для розпилювання. Не використовуйте миючий пристрій високого тиску. Переконайтесь, що шви повністю насичені водою. Змийте надлишок матеріалу з поверхні.

Оброблена поверхня є безпечною для ходіння відразу ж після завершення нанесення матеріалу, але в ідеалі слід дати їй підсохнути.

Як правило, висихання займає 1–2 дні, хоча час, необхідний для повного твердіння, залежить від температури. При нижчих температурах час висихання буде збільшений. Для повного твердіння матеріал потребує до 28 діб.

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Одразу після використання очистіть інструменти, використовуючи для цього теплу, мильну воду.

ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ**ЧИЩЕННЯ**

При деяких атмосферних умовах домішки, присутні в дощовій воді, в процесі її стікання можуть відкладатися на поверхні швів. Їх можна легко видалити за допомогою простого чищення щіткою чи розпилення чистої води.

ОБМЕЖЕННЯ

- Не використовуйте для швів, ширина яких менша ніж 2 мм. Шви, які звужуються до ширини, меншої ніж 2 мм, можуть призвести до пошкодження покриття.
- Глибина шва має бути мінімум 25 мм.
- Перед використанням матеріалу, уважно ознайомтеся з інструкціями.
- Не наносьте матеріал, якщо очікується дощ або коли температура навколишнього повітря становить 5 °C або нижче
- Шви не слід чистити за допомогою миючих пристроїв високого тиску до повного твердіння, щонайменше протягом 28 діб. Відстань між форсункою розпилювача та швом має бути щонайменше 10 см
- Sika® FastFix-131 непридатний для довготривалої експлуатації в умовах водяної імєрсії, хоча матеріал витримує звичайні цикли зволоження / висихання
- Переконайтесь, що мощені ділянки, подушки та шви мають гарну систему дренажу в ідеалі, знизу – щоб уникнути застою води у швах протягом тривалого періоду часу

ОСНОВНІ ДАНІ ПРО МАТЕРІАЛ

Всі технічні дані, наведені в цій технічній карті матеріалу, отримані спираючись на результати лабораторних тестів. Реальні характеристики можуть варіюватися з незалежних від нас причин

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

Зверніть увагу, що внаслідок дії конкретних місцевих норм та правил, заявлені дані та рекомендовані сфери використання цього продукту можуть відрізнятися залежно від країни. Для отримання точних даних про матеріал та сфери його використання, ознайомтеся з місцевими технічними картами матеріалу.

ЗАХИСТ ЕКОЛОГІЇ, ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Для отримання інформації та порад щодо безпечного поводження з хімічною продукцією, її зберігання та утилізації, користувачам слід ознайомитися з останнім Паспортом безпеки продукції (SDS / ПБП), який містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, пов'язані з безпекою.

ПРАВОВІ ПРИМІТКИ

Інформація та, зокрема, рекомендації, що стосуються призначення та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються об'єктивно й чесно, з огляду на наявні знання і досвід компанії Sika щодо цієї продукції, за умови її правильного зберігання, поводження з нею та використання у звичайних умовах, згідно з рекомендаціями компанії Sika. На практиці відмінності у матеріалах, основах і фактичних умовах будівельного майданчику є такими, що жодні гарантії комерційної придатності або придатності для використання з певною метою, а також будь-яка відповідальність, що випливає з будь-яких правових відносин, не можуть бути передбачені цією інформацією або будь-якими письмовими рекомендаціями чи іншими запропонованими порадами. Користувач продукції зобов'язаний перевірити її придатність перед використанням за призначенням. Компанія Sika залишає за собою право змінювати властивості своєї продукції. Слід дотримуватися майнових прав третіх осіб. Усі замовлення приймаються відповідно до наших поточних умов продажу та доставки. Користувачі повинні завжди звертатися до останнього випуску технічних карт місцевої продукції, копії якого будуть надані за запитом.

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich (Цюрих)
Тел.: +41 58 436 4040
www.sika.com



SikaFastFix-131_en_(09-2016)_1.pdf

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ
Sika® FastFix-131
Вересень 2016 р. Версія 01.0
020201010030000091